



شماره: ۱۵۳۷-۱
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بنام خدا

جناب آقای محمدحسن صادقی

با سلام:

احتراماً نتیجه آنالیز نمونه ارسالی بشرح زیر تقدیم می گردد.

Sample	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	Na	K2O	MgO	Cl	TiO2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Lar-A100	0.14	0.15	0.02	0.85	38.48	0.02	0.04	58.75	0.002

Sample	MnO	P2O5	SO3	Ba	Sr	Cu	Zn	Pb	Ni
	%	%	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Lar-A100	0.002	0.002	1.254	2	31	2	2	3	26

Sample	Cr	V	Ce	La	W	Zr	Y	Rb	Co
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Lar-A100	1	6	8	5	4	16	1	17	12

Sample	As	U	Th	Mo	Ga	Nb
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Lar-A100	1	1	1	2	41	1

با تشکر

کانساران بینالود
مدیر عامل جواد همتی

کلیه نتایج این آزمایشگاه جهت دریافت و تأیید بر روی سایت موجود می باشد.

آزمایشگاه / دفتر مرکزی : جاده دماوند ، نرسیده به بومهن ، پارک فناوری پردیس

دفتر تهران : ضلع جنوبی بزرگراه رسالت ، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه ، پلاک ۹۹۶ ، ساختمان ۲۴۵ ، طبقه سوم ، واحد ۵

تلفن: ۸-۰۹۸۷-۲۲۳۳ / ۲۲۳۲۴۸۲۰ / فکس: ۲۲۳۲۷۶۳۱ / تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲

www.binaloud.com office@binaloud.com